DATA SHEET
7 29.05.2006

AQUA FILLER 2800

1-K filler
2800-00

TYPE	1 - komponent reaktiv lufttørrende filler, vandfortyndbar.
ANVENDELSE	Lufttørrende filler til træ, MDF, masonit og spånplader, indendørs.
SPECIELLE EGENSKABER	Kan påføres op til 150 g./m^2. Hurtig stabelbar. Gode slibeegenskaber. Giver en god og fyldig bund for efterfølgende overfladebehandling. Kan overlakeres med Aquacoat 2650, Aquacoat Teknomix 2670 og SH Topcoat 3940.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 43%	
Total tørstofmasse	808 g/l	
Flygtige organiske stoffer (VOC)	3 g/l	
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	Lagtykkelse (g/m^2) 100	Theoretisk rækkeevne (m²/l) Ca. 10
Tørretid ved +20°C / 50% RH **- håndteringstør** **- slibetør**	 30 min. Ca. 1 time	
Tørretid ved +50°C / 50% RH **- håndteringstør** **- slibetør**	 10 - 15 min. Ca. 15 min.	
Tørretid ved +80°C / 50% RH **- håndteringstør** **- slibetør**	 5 - 7 min. Ca. 10 min.	
	Tørringsforholdene er baseret på 100 g. våd lak pr. m^2. Før stabling af emnerne kræves en nedkøling så overfladetemperaturen målt i stabelen ikke overskrider 25°C.	
Fortynder	Se side 2.	
Rengøring	-	
Glans	Mat.	
Nuance	Fremstilles i hvid og klar.	
Opbevaring	Se øvrige oplysninger.	
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.	

Vend

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Bunden skal være tør og fri for træstøv og snavs.

Påføring

Udstyr	Fortynder	Retningsgivende viskositet DIN-cup 4 mm 20°C
Luft	Vand	35 - 50 sek.
Airless	Vand	50 - 60 sek.
Airmix/Aircoat	Vand	50 - 60 sek.

Øvrige oplysninger

Indholdsstofferne i f.eks. ask, eg og røde eksotiske træsorter kan give farve-gennemslag ved behandling med hvide vandbaserede produkter. Spørg venligst vor træafdeling om yderligere information.

Lagerstabilitet: Se etiket.
Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Produktet skal opbevares frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.