

# Anvendelsesteknisk information.

## Permacron® Antisilikonemiddel 8510.

Permacron® Antisilikonemiddel 8510 kan tilsættes Permasolid® og Permacron® Autolak / Klarlak for at undgå silikonekratere på forurenede undergrunde.

Kun til erhvervmæssigt brug.  
A-datablad nr. DK / 8510 / 02

An Axalta Coating Systems Brand



**Anvendelsesområde:****Tilsætning i:**

Permasolid® og Permacron® 2K Akryldæklakker / Klarlak for at undgå silikonekratere.

**Anvendelse:**

Hvis der, når man begynder at sprøjte, er tegn på kraterdannelse, tilsættes den sprøjteklare dæklak / klarlak Permacron® Antisilikonemiddel 8510.

**Dosering:**

1 lågfuld = 25 ml (5%)  
Permacron® Antisilikonemiddel 8510 tilsættes i 500 ml sprøjteklar autolak / klarlak og blandes grundigt.

**Bemærk:**

Vi kan ikke anbefale at bruge antisilikonemiddel som forebyggelse.

Sprøjtetåge fra dæklakker, der er blandet med antisilikonemiddel, må ikke komme i berøring med andre flader, som skal lakeres.

Værktøj rengøres umiddelbart efter brug.

Tom emballage bortskaffes straks.

**Sikkerhedsinformation.**

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008).

Se Sikkerhedsdatabladet.

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse.

**Fysiske data.****Flammepunkt:**

+23°C

Ovenstående oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies Hecker og svarer til den viden, vi råder over i dag. De har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder og garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. Ejendomsretten i denne information til patenter, mærker og rådighedsret er beskyttet. Axalta logoet, Axalta™, Axalta Coating Systems™ og alle produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker under Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid iagttages. Spies Hecker forbeholder sig ret til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden forudgående advarsel. Bestemmelserne omfatter alle fremtidige ændringer og uddybninger..

Axalta Coating Systems Germany GmbH  
Horbeller Straße 15  
D-50858 Köln  
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06  
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100  
[www.spieshecker.com](http://www.spieshecker.com)



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14  
Virkeleyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79  
[www.baden-jensen.dk](http://www.baden-jensen.dk) e-mail: [bj@baden-jensen.dk](mailto:bj@baden-jensen.dk)

