

Anvendelsesteknisk information.



Permahyd® Beispritzadditiv 9005.

Permahyd® Beispritzadditiv 9005 egner sig specielt godt til indfarvning af Permahyd® Basislak 280/285/286.

Den gør udtoningsprocessen lettere.

Kun til erhvervmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 9005 / 01

Undergrund.

Egnede undergrunde:

1. Udhærdet, opløsningsmiddelfast, velholdt og slebet fabriks- eller gammellakering
2. Flader, der er grundet hhv. påført fylder

Egnede bundmaterialer:

Afhænger af emne og undergrund iht. vores anbefalinger til opbygning.

Forbehandling af undergrunde:



Fabriks- eller gammellakering hhv. flader, der er påført Permasolid® Fylder renses med Permahyd® Silikonefjerner 7080 eller ved kraftigere urenheder rens med Silikonefjerner 7010.



Slib tørt med excenter og støvsugning P400 - 500 eller våd med slibepapir P800 - 1000.

Udtoningsområdet på den ubeskadigede originallakering slibes med P1000 - 1200 eller fx 3M Schotch Brite ultrafin.



Inden videre forarbejdning renses de slebne overflader endnu engang omhyggeligt for støv, slibemiddelrester og andre urenheder med Permahyd® Silikonefjerner 7080..

Forarbejdning.

Fortynder:

Ikke påkrævet.

Påføringsmetode:

	Compliant	HVLP
	sprøjteklar	
	1,2 - 1,3 mm	WSB/1,3 mm
	2,0 - 2,5 bar	-
	-	0,7 bar
	Påfør Permahyd® Basislak 280/285/286 på skaden med 3 - 5 lette/tørre sprøjtegange, afhængig af farvetone og dækkraft og med reduceret tryk (0,8 - 1,5 bar)**.	
	De enkelte sprøjtegange afluftes til mat, det er muligt at fremskynde processen ved at blæse med luftdyser.	
	Derefter blandes den sprøjteklare basislak 1:1 med Beispritzadditiv 9005.	
	1:1 blandingen påføres med 2 - 3 lette sprøjtegange afhængig af farvetonen. Overgangszonerne udtones med reduceret tryk (0,8 - 1,5 bar)**.	

Udtoningssystem:

Afluftningstid:

(inden påføring af klarlak)



15 - 20 minutter ved +20 °C

Mulighed for at afkorte
afluftningstiderne*:

Afluftningen til mat af den lakerede flade kan fremskyndes ved at blæse med luftdyser (håndholdte eller stationære apparater)..

Efter 5 minutters afluftning kan der ligeledes blæses med en sprøjtepistol.



Tørretid

5 minutter

Videre forarbejdning.

Kan overlakeres med:

Permasolid® 2K Klarlak

* Se fabrikantens anbefalinger!

** Af hensyn til systemet kan der være behov for at reducere trykket uanset anbefalingerne for pistolen.

Bemærk.

Produktet må ikke anvendes rent.

Fysiske data.

Flammepunkt:

over +23°C

Lageropbevaring.


Lageropbevaring:



Beskyt mod frost!
Lagertemperatur 5 - 35°C

Ovenstående informationer er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk