

# Anvendelsesteknisk information.

## Farécla Total Dry Use Liquid Compound

<b>Beskrivelse:</b>	Automotive Dry Use Liquid Compound udviklet til brug på alle moderne reparationslaksystemer.
<b>Egenskaber:</b>	Vandbaseret Silikonefri Flydende poleremiddel til tør påføring uden brug af vand
<b>Data:</b>	Vægtfylde 1,56 Viskositet: ca. 24 500 cps Flammepunkt: 84°C pH: 9,8 Tørstofindhold: 1052,5 g VOC-indhold: 170 g Farve: Off-white Konsistens: Flydende
<b>Emballagestørrelse:</b>	1 liter (1,5 kg)
<b>Holdbarhed:</b>	Farécla produkter er garanteret 2 års holdbarhed i uåbnet emballage og opbevaret på et køligt og tørt sted.
<b>Anvendelsesområder:</b>	Total Dry Use Liquid anvendes til at fjerne slibespor efter P1500 eller finere kornstørrelser på autolakoverflader.
<b>Lageropbevaring:</b>	Opbevares ved rumtemperaturer. Beskyttes mod frost. Ryst beholderen inden brug.
<b>Anvendelsesmetode:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fjern fejl med et passende slibepapir korn P1500 eller finere.</li><li>2. Inden en ny Total Compound skumpude tages i brug, æltes den mellem fingrene for at blødgøre den. Det bedste resultat opnås hvis puden vædes med poleremiddel før brug.</li><li>3. Påfør lakoverfladen en lille mængde Total Dry Use Liquid Compound fordel det ensartet på hele overfladen med en Total Compounding skumpude monteret på en poleringsmaskine.</li><li>4. Polér med en omdrejningshastighed på 1500-1800 rpm med flad pude. Sørg for at poleremaskinen er i konstant bevægelse på overfladen, med et let tryk for at fjerne slibemærker.</li><li>5. Stop med at polere når slibemærkerne er væk, og puds områderne med en Farécla Finishing klud eller en blød fnugfri ren klud.</li></ol>

**ATI-nr.: 41-0**

**Bemærk:**

Enhver rest på gummi og poleremiddel kan let fjernes med en blød, ren og fugtig klud

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14  
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79  
[www.baden-jensen.dk](http://www.baden-jensen.dk) e-mail: [bj@baden-jensen.dk](mailto:bj@baden-jensen.dk)