





MASS FOND C50/20 BIANCO




1000 g +
400 g +
200-500 g

Pot-life ved 20-25°C
2 timer



17-18" FC4 spray
ved 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm
Antal
sprøjtegange: 2
Tryk: iht. pistol-
producentens
anbefalinger



Lufttørring ved 25°C
Ikke klæbende: 30 minutter
Gennemhærdet: 7 dage

Trinvis ovntørring ved
temperaturer fra 20 til 50°C

BESKRIVELSE

Hvid polyurethan fylder med høj fyldkraft til generel anvendelse.

ANVENDELSE

Egnet til påføring på undergrunde, som kræver høj dækkraft og den højeste fyldkraft.

EGENSKABER

- Høj fyldkraft
- Udmærket lodret stabilitet
- Udmærket slibbarhed
- Udmærket dækkraft
- Hurtig tørring

FORBEREDELSE AF UNDERGRUND

Påføring på sløbne emner af træ eller MDF.

PÅFØRING

- Sprøjtning, airless og airmix.

Blandeforhold:

I9516 MASS FOND C50/20 BIANCO I1751 FP 16
CATALIZZATORE (hærder)
I4262 277 DILUENTE (medium fortynder) eller
I0391 214 DILUENTE (standard fortynder) eller
I0380 OPALAYD DILUENTE (kort fortynder)

Vægt
1000 enheder
400 enheder
200-500 enheder

Pot-life ved 20°C: over 2 timer ved 20-25°C

Sprøjteviskositet ved 20°C: 17-18" FC4

Ø sprøjtedyse ved sprøjtning: 1,6 – 1,8 mm

Sprøjtetryk: i henhold til pistolproducentens anvisninger

Antal sprøjtegange: 2 med ca. 1 times interval og evt. let slibning mellem sprøjtegangene

Produktmængde: 150-200 g/m²

TØRRETIDER

Lufttørring ved 25°C og relativ luftfugtighed < 65%:

Støvtør:	15 min.
Ikke klæbende:	30 min.
Stabelbar:	8 timer
Gennemhærdet:	7 dage

Ovntørring:

Egnet til trinvis ovntørring ved temperaturer fra 20°C til 50°C

ANBEFALET LAKOPBYGNING

Forskellige emner af træ
Slibning med P100-P150-P180 slibepapir
Påføring af MASS FOND C50/20 BIANCO
Slibning med P320-P500 slibepapir
Påføring af dæklak

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION W3103-DK 01/2020

Produktet forhandles i DK af Baden-Jensen A/S
Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88.

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG! **Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.**