





ACRYLACK AY 126




1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot-life ved 20-25°C
2 timer




14-16" FC4 spray
20-25" FC4
Gardinbelægning
ved 20°C



Ø 1,6 - 1,8 mm Antal
sprøjtegange: 1
Lufttryk: iht. til
pistolproducentens
anbefalinger



Egnet til gardin-
belægning



Lufttørring ved 25°C
Håndterbar: 60 minutter
Gennemhærdet: 7 dage

Mulig trinvis ovtørring
ved temperaturer fra 20
til 50°C

BESKRIVELSE

2K transparent, mat acryldæklak.

ANVENDELSE

Egnet til emner med åbne porer. Findes i forskellige glansgrader. Gulner ikke.

EGENSKABER

- God lodret stabilitet
- God overfladehårdhed
- Udmærket kemikaliebestandighed
- Udmærket befugtning af porer
- Hurtig tørring
- Gulner ikke

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING

Påføring på træemner, som er grundet med PU-, acryl-, polyester- og UV-lakker. Det anbefales at slibe basislakken med slibepapir op til korn P400.

PÅFØRING

- Sprøjtning (koppistol), airless og airmix.
- Gardinbelægning

Blandeforhold:

ACRYLACK AY 126 (forskellige glansgrader)
I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE (kort hærder) eller
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (standardhærder)
I4262 277 DILUENTE (medium fortynder) eller
I0391 214 DILUENTE (standardfortynder) eller
I0380 OPALAYD DILUENTE (kort fortynder)

Vægt/volumen

1000 enheder
200 enheder

200-500 enheder

Pot-life ved 20-25°C: 2 timer

Sprøjteviskositet ved 20°C: 14-16" FC4 sprøjtning
20-25" FC4 gardinbelægning

Ø sprøjtedyse: 1,6 – 1,8 mm

Sprøjtetryk: i henhold til pistolproducentens anbefalinger

Antal sprøjtegange: 1

Produktmængde: 120-160 g/m²

Glansgrad: 10 ± 2 glans => halvmat

Teoretisk rækkeevne: 5 m²/l
V.O.C.: 733,4 g/l

TØRRING

Lufttørring ved 25°C og relativ luftfugtighed < 65%:

Støvtør: 30 min.
Ikke klæbende: 60 min.
Stabelbar: 8 timer
Gennemhærdet: 7 dage

Ovntørring:

Egnet til trinvis ovntørring ved temperaturer fra 20°C til 50°C

ANBEFALET LAKOPBYGNING

Forskellige træemner med grove porer (f.eks. eg og ask)
Slibning med slibepapir korn P100-P150-P180
Eventuel påføring af træbejdse
Påføring af basislak
Slibning med slibepapir op til korn P400
Påføring af ACRYLACK AY 126

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION Nr. W4100-DK 05/2015

**Produktet forhandles i DK af Baden-Jensen A/S Ballerup 44 66 68 00 /
Kolding 75 50 21 88.**

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG! **Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.**