



ACRYLACK PLUS CONVERTER



1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot life ved 20-25°C:
> 2 t




14-16" FC4 sprøjtning
20-25" FC4
gardinbelægning
ved 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Antal sprøjtegange: 1
Tryk: 3/4 bar



Egnet til gardin-
belægning



Lufttørring ved 25°C
Klæbetør: 4 timer
Gennemhærdet: 7 dage

Trinvis oventørring er
mulig

BESKRIVELSE

Mat acryl dæklak med høj dækkeevne til lakerede emner.

ANVENDELSE

Egnet til lakerede ikke-gulnende matte dæklakker på plader og møbeldele. Møbler i almindelighed. Også egnet til formonterede møbler, moderne stilmøbler, stole og emner lavet på drejebænk. Særlig egnet til finporede overflader, som kræver en ikke-gulnende lakopbygning.

EGENSKABER

- God lodret stabilitet
- Udmærket flydning
- Udmærket dækkeevne
- Udmærket overfladehårdhed
- Udmærket kemikaliebestandighed
- Gulner ikke
- Meget fin lysbestandighed

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING

Påføring på træemner omhyggeligt grundet med PU, acryl, polyester og UV basislakker. Det anbefales at slibe basislakken med slibepapir op til P400.

FORARBEJDNING

- Påsprøjtning (bægerpistol), airless og airmix
- Gardinbelægning

Blandeforhold:

ACRYLACK PLUS CONVERTER
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (hærder)
I4262 277 DILUENTE (medium-lang fortynder) eller
I0391 214 DILUENTE (standard fortynder) eller
I0380 OPALAYD DILUENTE (kort fortynder)

Vægt/volumen

1000 enheder
200 enheder
200-500 enheder

Pot life ved 20°C: over 2 timer ved 20-25°C
Sprøjteviskositet ved 20°C: 14-16" FC4 sprøjtning
20-25" FC4 gardinbelægning
Ø sprøjtedyse: 1,6 – 1,8 mm
Sprøjtetryk: 3,0-4,0 bar
Antal sprøjtegange: 1
Mængde påsprøjtet produkt: 120-160 g/m²

Glansgrad: 20 ± 2 gloss
V.O.C.: se relevant sikkerhedsdatablad.

TØRRING

Lufttørring ved 25°C og relativ luftfugtighed < 65%:

Støvtør:	45 min.
Klæbefri:	4 timer
Stabelbar:	8 timer
Gennemhærdet:	7 dage

Ovntørring:

Egnet til trinvis ovntørring ved temperaturer fra 20°C til 50°C

ANBEFALET LAKOPBYGNING

Undergrunde af forskellige træsorter
Slibning med P100-P150-P180 slibepapir
Påføring af basislak
Slibning med P280-P320-P400 slibepapir
Påføring af ACRYLACK PLUS CONVERTER – 120-160 g/m²

HENVISNING

- Man kan hærde med hærder I0639 ACRYL 10 CATALIZZATORE med 10%
- Man kan hærde med hærder I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE med 20% (anbefales om vinteren)

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION W700-DK 04/2019

Produktet forhandles i DK af Baden-Jensen A/S
Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG! **Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.**