



AY 88 UNICO TRASPARENTE FULL MATT



1000 g +
200 g +
200-500 g

Pot-life ved 20-25°C
2 timer




14-16" FC4 sprøjtning
20-25" FC4
Gardinbelægning
ved 20°C



Ø 1,6- 1,8 mm
Antal sprøjtegange: 1
Luftryk: iht
pistolproducentens
anbefalinger



Egnet til gardin-
belægning



Lufttørring ved 25°C
Ikke klæbende: 60 minutter
Gennemhærdet: 7 dage

Trinvis ovtørring ved
temperaturer fra 20 til
50°C

BESKRIVELSE

2K transparent, mat acryl dæklak.

ANVENDELSESOMRÅDE

Egnet til emner med grove porer. Det giver en ikke-malet træeffekt, der sikrer fremragende beskyttelse. Udmærket bestandighed mod gulning.

EGENSKABER

- God lodret stabilitet
- Udmærket overfladehårdhed
- Udmærket kemikaliebestandighed
- Meget fin sammenflydning af porer
- Hurtig tørring
- Gulner ikke

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING

Påføring på træemner slebet med sandpapir op til korn P180.

PÅFØRING

- Sprøjtning (koppistol), airless og airmix.
- Gardinbelægning

Blandeforhold:

I5931 AY 88 UNICO TRASPARENTE FULL MATT I2914
ACRYL 15 CATALIZZATORE (kort hærdet) eller
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (standard hærdet)
I4262 277 DILUENTE (medium fortynder) eller
I0391 214 DILUENTE (standard fortynder) eller
I0380 OPALAYD DILUENTE (kort fortynder)

Vægt/Volumen

1000 enheder
200 enheder

200-500 enheder

Pot-life ved 20-25°C: 2 timer

Sprøjtviskositet ved 20°C: 14-16" FC4 sprøjtning
20-25" FC4 gardinbelægning

Ø sprøjtedyse: 1,6 – 1,8 mm

Sprøjtetryk: i henhold til pistolproducentens anbefalinger

Antal sprøjtegange: 2

Produktmængde: 120-160 g/m²

TØRRING

Lufttørring ved 25°C og relativ luftfugtighed < 65%:

Støvtør:	30 min.
Ikke klæbende:	60 min.
Stabelbar:	8 timer
Gennemhærdet:	7 dage

Ovntørring:

Egnet til trinvis ovntørring ved temperaturer fra 20°C til 50°C.

ANBEFALET LAKOPBYGNING

Undergrunde af forskellige trætyper med store porer (f.eks. eg og ask).

Slibning med slibepapir korn P100-P150-P180.

Eventuel påføring af bejdse.

Påføring af AY 88 UNICO TRASPARENTE FULL MATT.

Slibning med slibepapir op til korn P400.

Påføring af AY 88 UNICO TRASPARENTE FULL MATT.

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION NR. W4102-DK 05/2019

Produktet forhandles i DK af **Baden-Jensen A/S**
Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88.

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG! **Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.**