LECHLER

Technical Data Sheet n° **0515-GB**

LECHSYS EFFECT

LS946 (29946)
1K METALGRIP



1000 ml +
600-800 ml



16" DIN 4
ved 20° C

Ø 1,2 mm
Sprøjtegange: 2
Sprøjtetryk: 3,5 Atm

Ovntørring:
30 min. ved 120-140°C

BESKRIVELSE

Halvmat 1K-akryl/melamin ovntørrende lak med direkte vedhæftning på metalundergrunde, til UNI-, METALLIC-MICA-lakering. Det er også muligt at opnå en anodiseret effekt (flydende anodisering).

ANVENDELSE

Til industrielle produkter, aluminium og dets leveringer og zama (zink+aluminium+magnesium) møbler.

EGENSKABER

- Anodiseret effekt (se farveeksempler MASTER CHROMA EFFECT)
- Let at påføre
- Udmærket vedhæftning på metal (aluminium og dets legeringer, zink+aluminium (zama), stål, messing, etc.)
- Ensartet satinagtig overflade
- God ridsefasthed og stor slidstyrke

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING

Aluminium og dets legeringer, zama (zink+aluminium+magnesium): affedt med 00695 SILIKONE-FJERNER LANG, blæs tør.
Se: TEKNISKE INSTRUCTIONER TIL KLARGØRING AF KUNSTSTOF TIL LAKERING.

FARVEBLANDING

Find recepten. Tilsæt bindemidlet til basisfarver og bland omhyggeligt.

PÅFØRING

Sprøjtning.

Blandeforhold:

	efter vægt og volumen
LS946 1K METALGRIP (binder 29946)	1000 enheder
00825 (standard)-00824 (lang) LECHSYS UNIVERSAL FORTYNDERE	600-800 enheder

Sprøjteviskositet ved 20 °C: 16" DIN 4
Ø sprøjtedyse: 1,2 mm
Sprøjtetryk: 3,5 Atm
Sprøjtegange: 2
Anbefalet lagtykkelse: 20-25 µ

Teoretisk rækkeevne: 1 kg blanding = 5 m² ved 25 µ
1 l blanding = 4.7 m² ved 25 µ
V.O.C. brugsklar blanding: ~ 773 g/l

TØRRING

Ovntørring ved 120-140°C:
30 min.

TEKNISK DATABLAD N° 0515-DK O
OPDATERET 01/2008

Forhandles i Danmark af Baden-Jensen A/S, 44666800 Ballerup, 75502188 Kolding

Informationen i dette datablad er givet i god tro og ud fra den viden, vi har i dag. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse.
KUN TIL INDUSTRIELT BRUG.