

## LECHSYS HYDRO

### BESKRIVELSE

Et yderst alsidigt blandesystem med 46 højpigmenterede vandfortyndbare BASISFARVER (20 BF + 26 VALGFRIE BF) og 19 vandfortyndbare bindere. Der kan opnås GRUNDERE, 1K og 2K DÆKLAKKER, to-lags BASISLAKKER og et-lags DÆKLAKKER til alle industrilakeringer, hvor der kræves et lavt VOC indhold. Systemet er chrom- og blyfrit.

### BINDEMIDLER

**YD101** HYDROPRIMER 1K (1K rustbeskyttelsesgrunder)  
**YD114** HYDROLACK 1K RAPID (1K hurtigttørrende blank dæklak)  
**YD130** HYDROCRYL 1K GRIP (1K silkemat et-lags dæklak)  
**YD142** HYDROCRYL 2K MATT (2K silkemat polyurethan dæklak)  
**YD143** HYDROCRYL 2K GRIP (2K acryldæklak med direkte vedhæftning på metal)  
**YD144** HYDROCRYL 2K PREMIUM (2K polyurethan dæklak med flot udseende til industrilakering)  
**YD152** HYDROCRYL 2K GRIP MATT (2K mat acryldæklak med direkte vedhæftning på metal)  
**YD155** HYDROCRYL 2K (2K blank acryl polyurethan dæklak)  
**YD157** HYDROCRYL 1K (1K hurtigttørrende, blank acryldæklak)  
**YD158** HYDROCRYL 1K MATT (1K hurtigttørrende, mat acryldæklak)  
**YD179** HYDROPOX 2K STR (2K epoxy dæklak med struktureffekt)  
**YD203** HYDROPLAST GLOSS (blank dæklak med direkte vedhæftning på PC, PVC)  
**YD204** HYDROPLAST MATT (mat dæklak med direkte vedhæftning på ABS, PC, PVC)  
**YD282** HYDROFRAME COAT PVC FLEX (2K halvmat acryldæklak (glans 25-35) med direkte vedhæftning på PVC - hård og fleksibel - og ABS)  
**YD903** HYDROCOAT MOTIVE (1K to-lags mat basislak på modificeret acrylharpiksbasis)  
**YD925** HYDROCOAT HELMET MET (2K mat to-lags basislak til metallic og mica lakeringer)  
**YD927** HYDROCOAT HELMET PAST (2K mat to-lags polyester basislak til uni-lakeringer)  
**YD945** HYDROCOAT GRIP (2K mat acryl basislak til to-lags lakeringer med direkte vedhæftning på ikke jernholdige metalundergrunde)  
**YD947** HYDROPLAST SATIN (2K halvmat et-lags acryldæklak med direkte vedhæftning på kunststof og ikke metalholdige undergrunde. Det er muligt at opnå en elokseret effekt).

### FARVESORTIMENT

LECHLER MAP Software (99813) indeholder recepter til nedenstående farveserier og standardfarver:

- MASTER CHROMA EFFECT
- NEW MASTER CHROMA
- RAL 841 GL
- NCS
- STORVOGNE
- LANDBRUGSMASKINER
- OLIESELSKABER
  
- Der findes følgende farvesystemer:
  - MASTER CHROMA EFFECT (97595)

- NEW MASTER CHROMA (97714)
- MASTER INDUSTRY (97652)
- RAL 841 GL (97170)
- MASTER COLOR (NCS) (02124)

De KONCENTREREDE LECHSYS TONEFARVER er underlagt streng kvalitetskontrol og garanterer den størst mulige farvetonenøjagtighed ved reproduktion af farver.

BINDEMIDLERNE er fordoserede og gør det muligt for brugeren at blande produkterne nemt og hurtigt. Dåserne med bindemiddel gør det muligt at tilsætte basisfarverne direkte i det fordoserede bindemiddel. Det sparer en del arbejde i blanderiet og minimerer mængden af tomme dåser, der skal bortskaffes. Desuden leveres dåserne med den originale etiket og de tilsvarende produkt- og sikkerhedsanvisninger.

#### HENVISNING

Vi anbefaler at vente mindst 7 dage inden emner, som er lakeret med 2K produkter og lufttørret eller ovntørret ved lavere temperaturer end angivet i de tekniske datablade, bliver udsat for hårde vejræssige påvirkninger (vand, fugtighed eller kemiske stoffer).

PRODUKT KODE	BINDER KODE	NAVN	EGENSKABER	BLANDEFORHOLD I VOLUMEN FARVE/BINDER	HÆRDERKODE	HÆRDER - VOLUMEN	FORTYNDER-KODE	% FORTYNDING I VOLUMEN
LH 101	YD 101	HYDROPRIMER 1K	1K rustbeskyttelses-primer	10 / 90			00089	25-30
LH 114	YD 114	HYDROLACK 1K RAPID	1K hurtigtørrende blank dæklak	15 / 85			00089	5-20
LH 130	YD 130	HYDROCRYL 1K GRIP	1K silkeamat et-lags dæklak	15 / 85			00089	15-25
LH 142	YD 142	HYDROCRYL 2K MATT	2K silkeamat polyurethan-dæklak	20 / 80	YD344	25%	00089	25-30
LH 143	YD 143	HYDROCRYL 2K GRIP	2K acryldæklak med direkte vedhæftning	20 / 80	YD344	50%	00089	25-35
LH 144	YD 144	HYDROCRYL 2K PREMIUM	2K polyurethan dæklak med flot udseende	20 / 80	YD300	25%	00089	10-15
LH 152	YD 152	HYDROCRYL 2K GRIP MATT	2K mat acryl dæklak med direkte vedhæftning på metal	20 / 80	YD352	25%	00089	20-30
LH 155	YD 155	HYDROCRYL 2K	2K blank acryl polyurethan dæklak	20 / 80	YD344	50%	00089	25-35
LH 157	YD 157	HYDROCRYL 1K	1K hurtigtørrende blank acryldæklak	15 / 85			00089	9-12

PRODUKTKODE	BINDERKODE	BETEGNELSE	EGENSKABER	BLANDEFORHOLD I VOLUMEN FARVE/ BINDER	HÆRDERKODE	KATALYSE I VOLUMEN	FORTYNDINGSKODE	% FORTYNDING I VOLUMEN
LH 158	YD 158	HYDROCRYL 1K MATT	1K hurtigtørrende mat acryldæklak	15 / 85			00089	5-10
LH 179	YD 179	HYDROPOX 2K STR	2K epoxy dæklak med struktureffekt	30 / 70	YD379	200%	00089	0-20
LH 203	YD 203	HYDROPLAST GLOSS	Blank dæklak med direkte vedhæftning på PC, PVC	25 / 75	14016	15%	00089	10-30
LH 204	YD 204	HYDROPLAST MATT	Mat dæklak med direkte vedhæftning på ABS, PC, PVC	25 / 75	14016	10%	00089	20-30
LH 282	YD 282	HYDROFRAME COAT PVC FLEX	2K halvmat acryldæklak (glans 25-35) med direkte vedhæftning på PVC - hård og fleksibel - og ABS	20 / 80	14016 YD350	15% 20%	00089	10-30
LH 903	YD 903	HYDROCOAT MOTIVE	1K mat to-lags basislak på modificeret acrylharpiksbasis	25 / 75			00089	20-25
LH 925	YD 925	HYDROCOAT HELMET MET	2K mat to-lags basislak	25 / 75	14016 14010	5%	00089	5-10
LH 927	YD 927	HYDROCOAT HELMET PAST	2K mat to-lags polyester basislak	25 / 75	14016 14010	5%	00089	5-10
LH 945	YD 945	HYDROCOAT GRIP	2K mat acryl-basislak med direkte vedhæftning på ikke jernholdige metalundergrunde	25 / 75	14010	10	00089	15-25
LH 947	YD 947	HYDROPLAST SATIN	2K halvmat et-lags acryldæklak med direkte vedhæftning på kunststof og ikke jernholdige metalundergrunde. Det er muligt at opnå en elokseret effekt.	20 / 80	YD355	10	00089	0-5

### ANMERKUNGEN

LECHSYS HYDRO BASISLAKKER er højkoncentrerede tonefarver. Deres viskositet kan stige betydeligt, hvis temperaturen kommer under 15°C eller når basisfarverne bliver længe i blandeanlægget og bliver kontinuerligt omrørt. Derfor skal blandefarverne kun omrøres i ca. 2 minutter. Det anbefales altid at omrøre den nye basisfarve med en rørepind, inden den sættes ind i blandeanlægget. Alle vandbaserede produkter i LECHSYS HYDRO SYSTEMET opbevares ved temperaturer fra +5° til +35° C.

Når man skal vælge og lave en ny farve, finder man først en tilsvarende farve i farveværktøjet. Derefter blandes produktet ifølge recepten i Lechler MAP eller Explorer. Produktet tilsættes hærder og fortynder og påføres dækkende i henhold til oplysningerne i den Anvendelsestekniske information. Efter gennemhærdning sammenlignes med farvereferensen under optimale lysforhold.



**Om nødvendigt korrigeres farven. Undgå at lakere emner uden at kontrollere farven først!**

**ANVENDELSESTEKNISK  
INFORMATION NR. 0617-DK  
02/2016 (OVERSAT 02/2018)**

Produktet forhandles i DK af Baden-Jensen A/S, Ballerup 44666800, Kolding 75502188

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vores produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG!

Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.